

Pegadoc Cerámico

Pegadoc Cerámico es un adhesivo cementicio fabricado con materias primas de alta calidad, en colores gris o blanco, que mezclado con agua forma un material con excelente fuerza de adhesión, humectabilidad y resistencia para ser utilizado en la instalación de piezas de alta absorción en superficies verticales y horizontales.

Ventajas

- Excelente fuerza de adherencia y trabajabilidad.
- Bajo costo y alto rendimiento.
- Producto premezclado listo para usar.
- Mínimo deslizamiento en instalaciones verticales.
- Permite realizar ajustes y correcciones durante las instalaciones.
- De fácil aplicación.
- No requiere remojar las baldosas.

Aplicaciones

- Diseñado para uso en interiores.
- Para instalación de revestimientos cerámicos de media o alta absorción (no gres porcelánico).
- Puede utilizarse en pisos o paredes.

Características Técnicas

Los datos aquí consignados corresponde a temperaturas de $23 \pm 2^\circ\text{C}$, y humedad relativa de $50 \pm 5\%$; para temperaturas superiores o inferiores pueden presentarse variaciones que no afectan la calidad del producto.

Presentación / textura: Material en polvo.

Color: Gris o blanco.

	Formato (cm)	Llana (mm)	Rendimiento kg/m ²
Consumo:	10 x 10	4 x 4	2 - 2,5
	20 x 20	6 x 6	3,0 - 4,0
	30 x 30	8 x 8	3,5 - 4,5
	40 x 40	10 x 10	4,5 - 6,0
	60 x 60	12 x 12	6,5 - 8,0

Este consumo puede variar dependiendo de la nivelación de la superficie y del enchape.

Trabajabilidad: Alta, permite esparcir fácilmente con gran cremosidad y poca fuerza, logrando cubrir toda el área sin frenarse, no se disgrega, no se encrespa.

Tiempo en el balde: 60 minutos aprox.

Tiempo abierto: Mínimo 15 minutos, es el tiempo en el que puede pegar adecuadamente una tableta de cerámica, sobre el producto extendido sin afectar su adherencia.

Tiempo de corrección: Mínimo 12 minutos, es el tiempo transcurrido después de instalar una baldosa sobre el producto y que sea posible realizar correcciones.

Presentación: Empaque por 25 kg en material polietileno calibre 4.5.

Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado y almacenado en sitios libre de humedad y excesivo calor (mayor a 40°C).

Preparación y Aplicación

Preparación de la Superficie

Asegurese que la superficie este libre de pintura, polvo, cera, sellantes, grasas, desmoldantes, capas finales sueltas o cualquier agente contaminante. Debe ser una superficie lo más nivelada posible, libre de humedades y/o fisuras que genere la presencia de agua, para estos casos es recomendable impermeabilizar.

Preparación de la Superficie

En superficies de concreto: limpiar los desmoldantes, y humedecer ligeramente la superficie.

En superficies pintadas: Retire la pintura o pique la superficie cada 2 cm, finalmente lave la superficie con abundante agua.

Sobre pañetes o revoques: Asegurar que la superficie se encuentre completamente curada, libre de polvo o cualquier contaminante. Siguiendo las anteriores recomendaciones, PEGADOC puede ser aplicado sobre Morterolisto.

Aplicación

- Dosifique 3 partes de Pegadoc Cerámico por 1 parte de agua libre de contaminantes, en un recipiente limpio. Agregue primero el agua y lentamente el Pegadoc Cerámico y mezcle hasta obtener un producto homogéneo libre de grumos. Deje reposar por 3-5 minutos y vuelva a mezclar, para obtener un mejor desempeño del producto.
- Utilice las herramientas adecuadas a la aplicación (llana dentada, mazo de caucho y espátula) y límpielas regularmente.
- Extienda la cantidad de producto sobre el revés de la baldosa y utilice una llana de diente cuadrado a un ángulo de 45° según el formato.
- Al instalar las baldosas, realice presión con un leve movimiento a los lados para romper los surcos del adhesivo y luego golpee con un mazo de caucho. Para realizar correcciones una vez instaladas, cuenta con un tiempo de 12 minutos aprox. en condiciones ambientales normales. Limpie los residuos con una espuma húmeda.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, se sugiere no arrumar más de 3 estibas en altura, 50 bultos por estiba, protegido de la humedad.
2. No mezcle el Pegadoc Cerámico con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable libre de contaminantes.
3. Se debe garantizar que el reverso de la baldosa este limpio libre de grasa y polvo.
4. El producto **NO** debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.
5. Este adhesivo no se recomienda para pegar piedras sensibles a la humedad como mármol verde y pizarra, para la instalación de revestimiento con baja absorción como porcelanato, mármol, pizarra, granito, piedra, y similares utilice Pegadoc Porcelanato Blanco.
6. No aplique sobre sustratos altamente porosos (madera, cartón, alfombra).
7. En climas calurosos y ambientes secos, humedezca ligeramente el sustrato y prepare justo el producto de aplicar en 15 minutos.
8. No debe ser utilizado para emboquillar.
9. No debe ser utilizado para la instalación en piscinas o superficies inmersas en agua por largo tiempo.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda excepto de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A., y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali - Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Sylvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 840 0077
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia